

ADIEU TRISTESSE - HALLO BETON CIRÉ!

Béton Brut

by

STONEAGE

NATUURLIJK, PUUR & AUTHENTIEK



BÉTON BRUT BY STONEAGE, GESTALTUNGS - FÄHIGE SPACHELMASSE FÜR EXTREM BEANSPRUCHE FLÄCHEN.

Hohe Festigkeit

Besonders geeignet für extrem beanspruchte Flächen. Auch im Außenbereich!

Schnell trocknend

Effizientes Arbeiten auch auf großen Flächen.

Flexibel gestaltbar

Über 20 Standardfarben.

- DAS PRODUKT -

Béton Brut ist eine lösungsmittelfreie, zementäre Spachtelmasse auf Basis von weißen oder grauen Mikrozepten, elastifizierenden Kunstharzen, Füllstoffen und Marmorsanden. Béton Brut wird in 2 Lagen in einer Gesamtschichtstärke von ca. 1-1,5mm aufgetragen. Die 2 Schichten (grob/grob) härten sehr schnell aus. Béton Brut ist nicht selbstnivellierend und übernimmt Unebenheiten des Untergrundes.

- DIE ANWENDUNGSGEBIETE -

Innen: Béton Brut ist für Böden und Wände geeignet. Durch die Zusammensetzung des Produktes härtet Béton Brut schnell und extrem hart aus und eignet sich daher vor allem für stark beanspruchte Flächen. Wie z.B. in Geschäftslokalen, Büros etc.
Außenbereich: Durch den starken Verbund mit dem Untergrund auch im Außenbereich einsetzbar.

- DIE BESONDERHEITEN -

Béton Brut wird flüssig aufgetragen und mit einer starren Spachtel hauchdünn auf Kornstärke verstrichen. Dadurch ist extrem schnelles Arbeiten möglich. Nach dem Durchtrocknen und Versiegeln der Spachtelmasse wird Béton Brut zu einer starken, wasserdichten Oberfläche, die sich wie Beton anfühlt und verhält. Selbst bei Beschädigungen bleibt Béton Brut farbtreu, da die gesamte Spachtelmasse zu gleichen Teilen von Farbpigmenten durchdrungen ist. Je nach Beanspruchung und Geschmack wird die Béton Brut - Oberfläche versiegelt - so vermeidet man Verschmutzung und erleichtert die regelmäßige Reinigung der Oberflächen.

- DIE FARBEN -

Béton Brut gibt es in mehr als 20 Standardfarben.

VERTRIEB ÖSTERREICH

ADIEU TRISTESSE E.U.

Andergasse 50/1
A- 1170 Wien

TELEFON

+43 664 300 5 300

E-MAIL / WEB

info@betoncire.at / www.betoncire.at

Béton Brut

by

STONE AGE

NATUURLIJK, PUUR & AUTHENTIEK

- TECHNISCHE DATEN -

DRUCKFESTIGKEIT

50 MPa

FUSSBODENHEIZUNGSEIGNUNG

ja – Verarbeitungshinweise beachten!

ELEKTRISCHE FUSSBODENHEIZUNG

ja – Verarbeitungshinweise beachten!

RUTSCHHEMMENDE EIGENSCHAFTEN

DIN 51131 – R9, R10 bei Versiegelung mit
Spezialversiegelungen

TROCKNUNGSZEIT

Nach erstem Auftrag ca. 1h, nach zweitem
Auftrag ca. 12h. Vor dem Versiegeln 1-2 Tage
Trocknungszeit, nach 24 Stunden begehbar bzw.
nach 8-14 Tagen voll ausgehärtet.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Raumtemperatur 10-25 Grad.
Luftfeuchtigkeit: 40-70%,
Bodentemperatur ca. 5-20 Grad.

TOPFZEIT

2-3 Stunden

WERKZEUG

Bodenglättkelle

Hohe Festigkeit

Besonders geeignet für
extrem beanspruchte Flächen.
Auch im Außenbereich!

Schnell trocknend

Effizientes Arbeiten auch
auf großen Flächen

Flexibel gestaltbar

Über 20 Standardfarben

REINIGUNG

Das Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser
reinigen.

LIEFERFORM

Gebinde bestehend aus Zement Grip (Schichte 1+2),
Kunstharz (PREMIX), Farbpigment, Versiegelung.
Bestellung in ganzen m².

SCHICHTSTÄRKE

1-2 mm bei 2 Schichten

MISCHVERHÄLTNIS

2 Einheiten Zement : 1 Einheit Premix

VERBRAUCH

Grip 1,3kg/m², Premix Kunstharzmilch 0,5kg/m²

NICHT BRENNBAR

LAGERFÄHIGKEIT

Kühl und trocken lagern.
Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebilde ca.
1 Jahr bei optimaler Lagerung. PREMIX darf keinen
Minusgraden ausgesetzt sein.

Informationen zu Reinigung und Pflege stehen als
Download unter www.betoncire.at/sidebar/download
zur Verfügung.

Das Produkt wird ausschließlich über professionelle
Verarbeiter vertrieben. Gerne empfehlen wir Ihnen
einen Betrieb in Ihrer Nähe.

VERTRIEB ÖSTERREICH

ADIEU TRISTESSE E.U.

Andergasse 50/1
A- 1170 Wien

TELEFON

+43 664 300 5 300

E-MAIL / WEB

info@betoncire.at / www.betoncire.at