

ADIEU TRISTESSE - HALLO BETON CIRÉ!

**Béton Floor Plus**  
by

**STONEAGE**

NATUURLIJK, PUUR & AUTHENTIEK



## **BÉTON FLOOR PLUS BY STONEAGE, GESTALTUNGS -FÄHIGE SPACHELMASSE FÜR BEANSPRUCHE FLÄCHEN.**

### **Hohe Festigkeit**

Besonders geeignet für beanspruchte Flächen.

### **Schnell trocknend**

Effizientes Arbeiten auch auf großen Flächen.

### **Flexibel gestaltbar**

Über 40 Standardfarben.

### **DAS PRODUKT**

Béton Floor Plus ist eine lösungsmittelfreie, zementäre Spachtelmasse auf Basis von weißen Mikrozementen, elastifizierenden Kunstharzen, Füllstoffen und Marmorsanden. Béton Floor Plus wird in 2 Lagen in einer Gesamtschichtstärke von ca. 1-1,5mm aufgetragen.

Béton Floor Plus ist nicht selbstnivellierend und übernimmt Unebenheiten des Untergrundes.

### **DIE ANWENDUNGSGEBIETE**

Béton Floor Plus ist für Böden geeignet. Durch die Zusammensetzung des Produktes härtet Béton Floor Plus stark aus und eignet sich daher vor allem für beanspruchte Flächen.

### **DIE BESONDERHEITEN**

Béton Floor Plus wird flüssig aufgetragen und mit einer starren Spachtel hauchdünn auf Kornstärke verstrichen. Dadurch ist sehr schnelles Arbeiten möglich. Je nach Beanspruchung und Geschmack wird die Oberfläche versiegelt - so vermeidet man Verschmutzung und erleichtert die regelmäßige Reinigung der Oberflächen.

### **DIE FARBEN**

Béton Floor Plus gibt es in mehr als 40 Standardfarben.

**VERTRIEB  
ÖSTERREICH**

**ADIEU TRISTESSE E.U.**  
Rupertusplatz 2/6  
A- 1170 Wien

**TELEFON**  
+43 664 300 5 300

**E-MAIL / WEB**  
info@adieu tristesse.at /  
www. adieu tristesse.at

# Béton Floor Plus by

**STONE AGE**

NATUURLIJK, PUUR & AUTHENTIEK

## TECHNISCHE DATEN

### DRUCKFESTIGKEIT

nach 28 Tagen: 38 MPa

### FUSSBODENHEIZUNGSEIGNUNG

ja - Verarbeitungshinweise beachten!

### ELEKTRISCHE FUSSBODENHEIZUNG

ja - Verarbeitungshinweise beachten!

### RUTSCHHEMMENDE EIGENSCHAFTEN

DIN 51131 - R9,  
R10 bei Versiegelung mit  
Spezialversiegelungen

### TROCKNUNGSZEIT

Nach erstem Auftrag ca. 1h, nach  
zweitem Auftrag ca. 12h. Vor dem  
Versiegeln 1-2 Tage

Trocknungszeit, nach 48 Stunden  
begehbar bzw. nach 28 Tagen voll  
ausgehärtet.

### VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Raumtemperatur 10-25 Grad.  
Luftfeuchtigkeit: 40-70%,  
Bodentemperatur ca. 5-20 Grad.

### TOPFZEIT

2-3 Stunden

### WERKZEUG

Bodenglättkelle

## REINIGUNG

Das Werkzeug sofort nach Gebrauch  
mit Wasser reinigen.

## LIEFERFORM

Gebinde bestehend aus Zement Grip  
und Medium, Premix Farbpigment,  
Versiegelung. Bestellung in m2.

## SCHICHTSTÄRKE

1-2 mm bei 2 Schichten

## MISCHVERHÄLTNIS

2 EH Zement : 1 EH Premix

## VERBRAUCH

Grip 0,7kg/m2, Medium 0,4kg/m2  
Premix 0,45kg/m2

## NICHT BRENNBAR

## LAGERFÄHIGKEIT

Kühl und trocken lagern.  
Haltbarkeit im verschlossenen  
Originalgebinde ca. 1 Jahr bei  
optimaler Lagerung.  
PREMIX darf keinen  
Minusgraden ausgesetzt sein.

Informationen zu Reinigung und  
Pflege stehen als Download unter  
[www.adieustritesse.at](http://www.adieustritesse.at)  
zur Verfügung.

Das Produkt wird ausschließlich  
über professionelle Verarbeiter  
vertrieben. Gerne empfehlen wir  
Ihnen einen Betrieb in Ihrer Nähe.

**VERTRIEB  
ÖSTERREICH**

**ADIEU TRISTESSE E.U.**  
Rupertusplatz 2/6  
A- 1170 Wien

**TELEFON**  
+43 664 300 5 300

**E-MAIL / WEB**  
[info@adieustritesse.at](mailto:info@adieustritesse.at) /  
[www.adieustritesse.at](http://www.adieustritesse.at)